


# POLISH KP 85 GLACIFICATION MARBRES



## Glacification

### PROPRIETES

Produit de glacification en poudre spécifique pour le marbre, pour obtenir rapidement un brillant profond.

Possibilité de l'utiliser sur tous types de pierres calcaires



### APPLICATION ET DOSAGE

Répondre environ 1 litre d'eau au sol puis verser sur l'eau 100 grammes de POLISH KP 85 (ce qui équivaut à environ 2 poignées de poudre). Travailler le mélange avec une monobrosse munie d'un disque DISCOLUX afin d'obtenir une consistance semblable à du yaourt.

Ce travail s'effectue lentement en faisant des mouvements circulaires avec la monobrosse (rendement moyen 20 m<sup>2</sup> à l'heure) jusqu'à obtention de la brillance.

Le mélange peut être amené vers les autres surfaces au moyen d'une raclette sol en mousse, ce qui permet également de voir le résultat obtenu.

Rajouter de l'eau et de la poudre si nécessaire. La consommation est d'environ 1 kg pour 35 à 60 m<sup>2</sup> en fonction de la pierre et du degré d'usure. A la fin du travail, laver soigneusement le sol avec de l'eau en utilisant un disque blanc, puis aspirer. Quand le sol est sec, lustrer avec un disque blanc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	:	Solide jaune
Odeur	:	Aucune
Valeur pH	:	Non applicable

### COMPOSANTS

50 – 80 % Oxalate de Potassium

Oxyde d'aluminium

Oxyde de Couleur

Résine Naturelle

### CONSEILS DE PRUDENCES

S24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau

Si le produit entre en contact avec la peau, se laver soigneusement à l'eau claire. Eviter les contaminations avec des acides. Le produit doit être utilisé avec de l'eau uniquement.

Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation avec le POLISH KP 85.

### CONDITIONNEMENT

Seau de 5 kg.

### REFERENCE

P461000663



SGH 05  
Attention



SGH 05  
Corrosifs

**HYPROS SA**  
Pont-du-Centenaire 144  
1228 PLAN-LES-OUATES  
Tél. 022 338 35 00  
Fax. 022 338 35 01  
hypros@hypros.com

