

AMISEAL PSO

APPLIQUER AVEC

pistolet
airless

**Film de protection temporaire pelable projeté à l'airless.
Sert aussi comme double peau sur polyane classique.**

**DESCRIPTION**

AMISEAL PSO est un liquide à base de polymères naturels, appliqué avec une machine airless (ou alternative au rouleau ou à la brosse de peintre) qui forme, en séchant, un film flexible et pelable de protection temporaire résistant, pour des surfaces poreuses et non poreuses comme le béton, les briques, les surfaces peintes et laquées, par exemple pendant des travaux de désamiantage. AMISEAL PSO est réservé aux travaux intérieurs; ne pas appliquer à l'extérieur. AMISEAL PSO ne contient pas de solvants.

AMISEAL PSO est enlevé facilement quand la protection n'est plus nécessaire, au plus tard dans les 6 mois après application.

AMISEAL PSO sert aussi comme double peau sur polyane classique. Alternative, OMNIGUARD NF peut être appliqué sur AMISEAL PSO comme double peau.

APPLICATIONPREPARATION

- » Température du support et de l'ambiance pendant l'application et le séchage: + 10°C à +30°C.
- » Avant application, un essai préalable doit être réalisé afin de vérifier la cohésion du support (par exemple : peintures neuves ou anciennes, papiers peints etc.).
- » Ne pas appliquer sur des surfaces présentant de l'eau stagnante ou ruisselante.
- » Les supports seront dépoussiérés et débarrassés des parties friables et non adhérentes.
- » Optionnel : AMISEAL DECOLL PSO : liquide anti-adhérent en phase aqueuse à pulvériser à 10m²/litre sur des supports vulnérables avant l'application de AMISEAL PSO, afin de faciliter l'enlèvement de AMISEAL PSO après service. Si on applique sur des peintures moins adhérentes ou de papier peint, il faut vérifier d'abord par un essai.

MISE EN OEUVRE

- » Homogénéiser AMISEAL PSO dans son emballage d'origine avant application. Ne pas diluer.
- » AMISEAL PSO s'applique de préférence à l'aide d'une pompe airless ou à la brosse ou au rouleau de peintre. Consommation minimale : 0,5kg/m² ou 2m²/kg.
- » Spécifications de la pompe airless : une pression de 120 à 150 bar avec une buse de 0,015 à 0,023 inch d'ouverture.
- » 1000m²/jour/applicateur avec pistolet airless.
- » Eviter les projections du brouillard en dehors des zones à traiter en délimitant les bords avec du ruban adhésif et/ou des films plastiques de protection.
- » Durant la phase de séchage, évitez les contacts avec de l'eau ou d'autres produits.
- » Nettoyage des outils : d'abord rincer avec le nettoyant alcalin, K-Cleaner, et ensuite rincer à l'eau.

AMISEAL PSO

APPLIQUER AVEC

pistolet
airless

CARACTÉRISTIQUES

SUJET	NORME	VALEUR (A BASE DES RAPPORTS INDEPENDANTS)
Nature		Polymères naturels
Densité		+/- 1 kg/litre
Couleur		Rose, Après séchage: opaque/transparent. Alternative : vert, après séchage : vert
Odeur		Neutre ; légèrement ammoniacale
Consommation minimale		0,5 kg/m ²
Matériel		Airless, brosse ou rouleau de peintre
Temps de séchage		3 à 6 heures (15°C)
Elongation	EN12311	800% (Ind.)
Analyse par grossissement – Bureau VERITAS		DECONTAMINABLE ; absence de micro bulles
Résistance traction - allongement sur éprouvette en «haltère» PSO	NBN EN ISO 527	>350mm Certification ULiège 
Test déchirure au clou	EN12310	>700% Certification ULiège 
Dart Drop Test (Impact)	ASTM D 1709	Passe ; hauteur : 1,50 mètres ; diamètre 50 mm. Certification IMEC 
Etanchéité à l'air sous dépression		Passe. 0,85 bar (=85000Pa) Certification ULiège 
Glissance - Méthode du pendule (support humide)	NF EN 3603-4	AMISEAL PSO sur carrelage: 28 AMISEAL PSO sur bois: 23 AMISEAL PSO sur béton rugueux: 27 (POLYANE tendu sur panneau: 17) Certification ULiège 
Evaluation sur chantier par Bureau Véritas		 Rapport. N° : 9291841-1/SD/Rev 3

EMBALLAGE & STOCKAGE

- » Seau de 20kg – Palette : 24 seaux de 20 kg
- » Stocker dans un endroit sec et ventilé à une température comprise entre +5°C et +20°C. Le produit peut être stocké 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

SECURITE

Le port d'équipements de protection individuelle est nécessaire. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

DATE DE CETTE EDITION: 18/04/2021 – Version I

Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace l'édition précédente. Les données de cette fiche technique ont pour but de vous informer et de vous conseiller. A tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l'évolution technique. Toute information est donnée de bonne foi et sans garantie; La mise en œuvre et l'utilisation des systèmes ne tombe pas sous notre responsabilité et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. HEVADEX bvba ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d'une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur des marchandises livrées. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.